

**TINO**  
STONE & SURFACES

# BLANCO NEBULA

Ficha Técnica  
*Technical details*



## BLANCO NEBULA

Piedra Natural (Mármol Dolomita) de color blanco crema con vetas suaves y sutiles de color gris.

Su estética y tono de color hacen de esta piedra un producto ideal para el diseño de interiores y uso en baños, cocinas, encimeras, duchas, etc...

Su enorme desempeño físico-mecánico agrega a esta piedra un valor añadido que permite a los diseñadores usar este producto en cualquiera de sus diseños sin miedo al mantenimiento.

*Natural Stone (Dolomite Marble) of creamy white color with light and subtle gray veins. Its aesthetics and color tone make this stone an ideal product for interior design and applications in bathrooms, kitchens, countertops, showers, etc.*

*Its enormous physical-mechanical performance adds to this stone an added value that allows designers to apply this product in any of their designs without fear of maintenance.*



## TAMAÑOS SIZES

Los tamaños se pueden adaptar a los requisitos de cada proyecto. El grueso estándar son 2cm y el tamaño máximo para este grueso es 240x140cm. Para otros grosores, compruebe los tamaños disponibles.

Límites de tolerancia dimensional según norma UNE-EN 12058 y UNE-EN 1341.

*The sizes can be adapted to the requirements of each project. The standard thickness is 2cm and the maximum size for this thickness is 240x140cm.*

*For other thicknesses, check available sizes.*

*Dimensional tolerance limits according to UNE-EN 12058 and UNE-EN 1341.*

### Acabados estándar: Standard finishes:



**PULIDO**  
POLISHED



**APOMAZADO**  
HONED



**DOMUS**  
DOMUS



**ARENADO**  
SANDED

## PROPIEDADES FÍSICO-MECÁNICAS PHYSICO-MECHANICAL PROPERTIES

PROPIEDADES PROPERTIES	ESTÁNDAR STANDARD	VALOR VALUE
Absorción de Agua <i>Water Absorption</i>	UNE EN 13755	0.37%
Resistencia a la Flexión <i>Flexural Strength</i>	UNE EN 12372	7.04 Mpa
Resistencia a la Compresión <i>Compressive Strength</i>	UNE EN 1926	98.5 N/mm <sup>2</sup>
Densidad <i>Density</i>	UNE EN 1936	2.84 g/cm <sup>3</sup>
Resistencia a la abrasión <i>Abrasion resistance</i>	UNE EN 14157	24 mm
Resistencia a la helaicidad <i>Frost Resistance</i>	UNE EN 1314	Resistente <i>Resistant</i>
Porosidad <i>Porosity</i>	UNE EN 1936	1.02%

La información técnica incluida en este documento se ha obtenido a partir de uno o varios ensayos normalizados. Los valores pueden variar en pruebas posteriores debido a la variación de la piedra natural, ya que se trata de un producto obtenido de la naturaleza.

*Technical information included in this document has been obtained from one or several standardized tests. Values may vary in later tests due to natural stone variation, as it is a product obtained from nature.*

## USOS RECOMENDADOS RECOMMENDED USES

	RESIDENCIAL RESIDENCIAL	COMERCIAL COMMERCIAL
Revestimientos Interiores <i>Interior Cladding</i>	✓	✓
Revestimientos Exteriores <i>Exterior Cladding</i>	✓	✓
Pavimentos Interiores <i>Interior Flooring</i>	✓	CONSULTAR <i>CHECK</i>
Pavimentos Exteriores <i>Exterior Flooring</i>	CONSULTAR <i>CHECK</i>	CONSULTAR <i>CHECK</i>
Encimeras <i>Countertops</i>	CONSULTAR <i>CHECK</i>	CONSULTAR <i>CHECK</i>
Otros <i>Others</i>	CONSULTAR <i>CHECK</i>	CONSULTAR <i>CHECK</i>

**\*CONSULTAR:** El uso podría estar permitido. Sería necesario más detalles sobre los proyectos.

**\*CHECK:** Use could be permitted. It would be necessary more details about the projects

---

TINO ha completado más de 600  
proyectos con clientes de todo el  
mundo.

*TINO has completed more than 600  
projects with customers around the world.*

---

CONTÁCTANOS  
*CONTACT US*

[www.tinostone.com](http://www.tinostone.com)

[info@tino.es](mailto:info@tino.es)

---

**TINO**  
STONE & SURFACES

**MARBELLA**

(+34) 952 906 149  
Ctra. Na. 340. Km 175 Río Verde  
Puerto Banús 29660